

liants

CALCE IDRATA

Chaux hydratée hyperventilée



Description du produit

LA CHAUX HYDRATÉE (CALCE IDRATA) hyperventilée dérive de l'extinction d'oxyde de calcium obtenu, par cuisson dans des fours verticaux, à partir d'un calcaire à haut degré de pureté ($\text{CaCO}_3 > 98 \%$).

Fourniture et stockage

CALCE IDRATA est fourni en sacs sur palette avec film extensible ou en vrac en camion-citerne. Stocker dans un endroit frais, sec et non ventilé. Conserver l'emballage intact.



Qualité et assistance

Une installation moderne et automatisée garantit une grande productivité et un contrôle permanent sur chaque processus de travail. La qualité est garantie par des contrôles quotidiens en laboratoire. Des techniciens spécialisés prêtent assistance sur le chantier et dispensent tous conseils utiles sur l'utilisation des produits.

Domaines d'utilisation

L'utilisation de CALCE IDRATA va de l'industrie chimique à la construction, de l'industrie de la tannerie à l'épuration des eaux. CALCE IDRATA peut également être utilisé pour la consolidation d'assiettes de route, d'aéroports et de chantiers. Pour des utilisations particulières, consulter la fiche technique de la chaux micronisée (Microcalce).

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 459-1

Classification	CL 80-S
Titre	$\text{CaO} + \text{MgO} \geq 80 \%$
Poids spécifique en amas	$< 500 \text{ kg/m}^3$
Humidité	$\leq 0,1 \%$

Avertissements

Produit ne pouvant pas être utilisé comme additif alimentaire car non conforme aux critères requis par le Décret Ministériel N° 356/1997. Craint l'humidité.

v.11/2016

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

Numero Verde
800 350907

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

 **Grigolin**
evoluzioni costruttive