




GRASSELLO DI CALCE

Ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua



Descrizione del prodotto

GRASSELLO DI CALCE viene ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua e adeguata maturazione, senza l'aggiunta di alcun additivo chimico.

Fornitura e stoccaggio

GRASSELLO DI CALCE viene fornito in sacchi di polietilene in contenitori di ferro o casse di legno. Per impieghi particolari può essere fornito sfuso in autobotti o in silos speciali. Teme il gelo. Mantenere integro l'imballo.

Campi di impiego

GRASSELLO DI CALCE può essere utilizzato come finitura liscia di interni su intonaco fino nuovo con la tecnica "fresco su fresco" (entro le 24 ore). Trova impiego come legante aereo per la preparazione di malte tradizionali e viene utilizzato, tal quale o diluito, in ecologia come correttore di acidità e come coadiuvante di filtrazione.

Avvertenze

Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno sole). Si consiglia di non utilizzare GRASSELLO DI CALCE con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. GRASSELLO DI CALCE non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti, poiché impediscono la carbonatazione e l'eventuale evaporazione dell'umidità residua del sottofondo, dando origine a distacchi o sbollature dello stesso. Deve essere applicato su una finitura che non sia stata posta in opera da più di 48 ore, per evitare una rapida disidratazione di GRASSELLO DI CALCE stesso.

GRASSELLO DI CALCE

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 459-1		PRESTAZIONI
Classificazione		CL 80 S-PL
Titolo		CaO + MgO \geq 80%

v. 08/2023

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.